





### Stoffa 007

Composizione / Composition	100% PL (Trevira CS)	
Altezza / Width	140 cm	
Peso / Weight	420 g/m <sup>2</sup> ± 5%	
Solidità delle tinte alla luce artificiale Color fastness to artificial light Xeno - ISO 105 B02	5	
Solidità delle tinte allo sfregamento Color fastness to rubbing Crock Meter - ISO 105 X12	Secco / Dry	4
	Umido / Wet	4
Resistenza al pilling / Pilling resistance ISO 12945-2	4	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance Martindale ISO 12947-2	> 50.000 cicli / rubs	
Lavaggio in lavatrice / Machine washing EN ISO 105 C06	4	
Lavaggio a secco / Dry washing EN ISO 105 D01	4-5	
Resistenza alla cucitura / Seam slippage EN ISO 13936-1	> 20	
Resistenza alla lacerazione / Tear resistance EN ISO 13936-2	> 6	
Norme di manutenzione / Cleaning	   	
Nota bene / Please note	Non centrifugare / Do not centrifuge	
Resistenza al fuoco / Fire retardant	Italia Italy	UNI 9175 Class 1IM
	Europa Europe	EN 1021-1:2006 EN 1021-2:2006
	Inghilterra England	BS 5852-0:1979 (cigarette) BS 5852-1:1979 (match)
	Stati Uniti USA	California TB 117:2013
	Navale Nautical	FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 ex IMO res. A 652 (16)

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

### Stoffa 008

Composizione / Composition	95% Virgin Wool, 5% Polyamide. Non metallic dyestuffs.	
Altezza / Width	140 cm minimum	
Peso / Weight	400 g/m <sup>2</sup> ± 5% (560g/lin.m ± 5%)	
Solidità delle tinte alla luce Color fastness to light Xeno - ISO 105 B02:2014	Chiari / Light Scuri / Dark	5 5
Solidità delle tinte allo sfregamento Color fastness to rubbing Crock Meter - ISO 105 X12:2002	Secco / Dry Umido / Wet	4 4
Norme di manutenzione / Cleaning	Aspirare periodicamente. Pulire a secco o passare con uno straccio umido / Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	
Resistenza al fuoco (la resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata)	BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2014 (match) BS 7176:2007 Low Hazard UNI 9175 Class 1/M	
Fire retardant (flame retardant performance is dependent upon the foam used)	Optional: Please specify when ordering: BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176:2007 Medium hazard when FR treated Note: Flammability performance is dependent on foam used	

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

## Stoffa 009

---

Composizione / Composition	100% wools of New Zealand
Altezza / Width	138 cm $\pm$ 2%
Peso / Weight	W:40 1143 g/lm   W:25 1184 g/lm
Imbottitura / Foam	Poliuretano / Polyurethane
Supporto / Backing	Supporto in poliestere / Polyester backing
Norme di manutenzione / Cleaning	Aspirapolvere / Vacuum Cleaning

---

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

---

**Stoffa 010**

---

Composizione / Composition 60% CO - 25% VI - 15% LI

---

Altezza / Width 140 cm

---

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance  
Martindale ISO 12947-2 35.000 cicli / rubs

---

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.

---

### Stoffa 011

Composizione / Composition	66% Polyurethane - 24% Polyester - 10% Cotton	
Altezza / Width	140 cm	
Peso / Weight	1.000 g/lm	
Solidità delle tinte alla luce Color fastness to light Xeno - EN ISO 105 B02	5-7	
Solidità delle tinte allo sfregamento Color fastness to rubbing Crock Meter - EN ISO 105 X12	Secco / Dry	4-5
	Umido / Wet	4-5
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance Martindale EN ISO 12947-2	250.000 cicli / rubs	
Adesione del rivestimento N/50 mm - ISO 2411 come ricevuto (ordito/trama)	91,8/89,2	
N/50 mm - ISO 2411 dopo 5 settimane di invecchiamento a 70°C e 95% ur (ordito/trama)	94,3/92,1	
Coating adhesion N/50 mm - ISO 2411 as received (warp/weft)	91,8/89,2	
N/50 mm - ISO 2411 after 5 weeks ageing at 70°C and 95% rh (warp/weft)	94,3/92,1	
Resistenza a flessione / Flexing	ISO 7854 Metodo B - nessuna fessurazione a 700.000 flessioni come ricevuto ISO 7854 Metodo B - nessuna fessurazione 300.000 flessioni dopo 5 settimane di invecchiamento a 70°C e 95% ur  ISO 7854 Method B - no cracking at 700,000 flexes as received ISO 7854 Method B - no cracking at 300,000 flexes after 5 weeks ageing at 70°C and 95% rh	
Norme di manutenzione / Cleaning	Lavaggio a secco. Può essere pulito con Virkon S, Achtichlor Plus, Prime Source Ren-93, Etanolo (70%) - seguendo le istruzioni del produttore del prodotto e poi sciacquare il tessuto con un panno inumidito con acqua pulita. / Dry clean. Can be wiped with Virkon S, Achtichlor Plus, Prime Source Ren-93, Ethanol (70%) - as long as you follow the manufacturers instructions for the product solution and wipe the fabric with a cloth dampened in clean water afterwards.	
Resistenza al fuoco Supera anche altre normative di infiammabilità. (la resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata)	EN 1021-1&2 BS 5852-0&1 BS 5852-Crib 5 CA TB 117:2013	
Fire retardant Will also pass other flammability standards. (flame retardant performance is dependent upon the foam used)		

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.